

## DR 1501 Wonder-Shield™ Vopsea Acrilica Mata Pentru Fatade Pentru Uz Exterior

Vopsea premium acrilica cu finisaj Mat 100% pentru exterior, cu proprietati exceptionale de rezistenta la intemperii. Recomandat pentru suprafete de zidarie cum ar fi ipsos, beton, stuc si caramida, precum si pentru lemn. Ideal pentru cladirile din beton cu expunere la mare. Aplicata intr-un singur strat, se usuca permitand materialului sa respire si sa reziste la golurile de aer.




### Caracteristici de performanta:

- Acoperire rezistenta la Alcalii
- Finisare mata de durabilitate superioara.
- Respirabil, Rezista la goluri de aer.
- Aplicare si curatare usoara, reapplicare rapida.
- Rezistent la decolorare.

**Culori:** Alb si peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck.

**Toxicitate:** Formulata fara plumb sau mercur

**Nivel de luci:** 0-5 la 60 grade din unghiul vizual.



### Ghid de performanta:

#### Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta superioara la vreme, creta, schimbare de culoare si murdarie.

#### Rezistenta mediului

Ofera rezistenta buna la carbonatarea betonului

#### Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 60° C.

#### Rezistenta la apa

Rezista la ploaie si condensare.

#### Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

#### Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburi aromatice si alcool.



**VOC (Compusi Organici Volatili).** Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/c tip WB: Pereti exteriori din substrat mineral, 40 g/l (2010). Acest produs contine max 39 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
10-11 m <sup>2</sup> /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza i functie de substrat si de metoda de aplicare.	46% +/- 1%	100 micrometres	46 micrometres
Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
1 ore la atingere 2-4 ore pentru reapplicare	Rasina Acrilica	5% apa	Perie, Rola, Pulverizare

### Pregatirea suprafetei:

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie eliberata de materialul necompact, cum ar fi zugraveala cojita sau exfoliata, praf, beton salin si incarcatura de var. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasime, ulei sau murdarie. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati 2 straturi DR 1501 WONDER-SHIELD, Vopsea Acrilica Mata Pentru Fatade, dupa amorsare, asa cum este prezentat mai jos.

**Beton si zidarie noua:** Amorsati cu DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa sau DRP 508 Amorsa Rezistenta La Alcali Pe Baza De Apa, in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

**Beton si caramida nevopsite si alterate de intemperii:** Amorsati DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa, in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

**Suprafetele vopsite anterior:** Amorsati cu DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau DRP 508 Amorsa Rezistenta La Alcali Pe Baza De Apa.

**Lemn nou:** Amorsati cu DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent sau DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional.

### Aplicare

Agitati bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati 5% cu apa curata. Nu aplicati la temperaturi sub 10° C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

### Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

### Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112!

### Ambalare si Depozitare

**Dimensiune:** 1 litru, 3 litri, 10 litri

**Punct de inflamabilitate:** Niciunul

**Depozitare:** Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

