

## 41-16 ULTRA ALKYD SATIN WOOD & METAL ENAMEL

### Vopsea cu Finisaj Satinat Pentru Lemn si Metal Pe Baza De Solvent

#### Pentru Uz Interior

Vopsea alchidica de calitate superioara cu rezistenta indelungata in interior. Recomandata pentru suprafete amorsate din lemn sau metal. Proprietatile excelente de aplicare asigura o uscare rapida, durabilitate, retinere de culoare. Are un miros slab, este curatibil si face ca aplicarea de interior sa fie placuta. Nu contine plumb sau mercur.




#### Caracteristici de performanta

- Se uniformizeaza si acopera excelent.
- Rezistenta excelenta la presiune.
- Rezista la uzura, intemperii, este durabila.
- Miros slab in timpul aplicarii.
- Finisare satinata eleganta.
- Potrivita pentru zone cu trafic intens; zone comerciale

**Culori:** Alb si peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck.

**Toxicitate:** Formulata fara plumb sau mercur.

**Nivel de luciu:** 25-30 la 60 de grade din unghi vizual.



#### Chid de performanta:

##### Rezistenta la abraziune

Rezistenta excelenta la abraziune.

##### Rezistenta la caldura

Pana la 120°C. Caldura continua va cauza inglobarea si amaraciunea prematura.

##### Rezistenta la apa

Rezista la apa si condensare. Curatibil.

##### Rezistenta la solvent

Rezista la solventi alifatici si alcool. Sensibil la Hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



**VOC (Volatile Organic Compounds):** Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de A/d tip SB: Vopsele de finisare si placare pentru lemn si metal Interior/Exterior. 300g/l (2010). Pregatita de utilizare, contine maximum 299 g/L care este in limitele relevante UE..

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
15 - 16 m <sup>2</sup> /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare.	42% +/- 1%	72 micrometri	30 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
3 ore la atingere 16 ore pentru reaplicare	Rasina alchidica	5% diluant fara miros	Perie, Rola, Pulverizare

#### Pregatirea Suprafetei

Curata suprafata care urmeaza sa fie vopsita, de praf, vopsea cojita sau exfoliata. Suprafata trebuie curatata de orice urma de grasime, uleiuri si murdarie. Indepartati materialul necompact prin raziuri si sablare. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati doua straturi de 41-16 ULTRA Vopsea cu Finisaj Satinat pentru Lemn si Metal Pe Baza De Solvent asa cum este descris mai jos:

**Lemn nou:** Amorsati punctat toate gaurile de cuie stemuite, petece si tocure de balama cu DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent. Dupa uscare, aplicati un strat complet de Substrat Alchidic. Sablati pana obtineti o suprafata fina.

**Metal feros:** Indepartati rugina si materialul necompact inainte de amorsarea metalului expus cu DRP 506 Primer Anti-coroziv Pe Baza De Solvent.

**Suprafete vopsite anterior:** Amorsati cu DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent.

#### Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul utilizarii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati 5% cu diluant fara miros. A nu se aplica in conditii de umiditate ridicata sau cand temperatura aerului sau a suprafetei este mai mica de 10°C. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig si umezeala.

#### Curatare:

Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

#### Precautiile de sanatate, siguranta si protectia mediului

**ATENTIE!** Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta sunati la 112.



#### Ambalare si Depozitare

**Dimensiune:** 0,75 litri, 2,25 litri

**Punct de inflamabilitate:** 44°C (Abel)

**Depozitare:** PAINTS, lichid inflamabil

