

DRP 512 WATERPROOFING SEALER SB PRIMER**Primer Stabilizator Pe Baza De Solvent****Pentru Uz Interior / Exterior**

Amorsa 100% acrilica de calitate superioara, Un produs pigmentat, pe baza de solvent acrilic, folosit pentru amorsarea si impermeabilizarea suprafetelor din beton si zidarie. Penetreaza suprafetele proaspete sau mai vechi, beton, gips, caramizi, etanseizand suprafata. Aduaga rezistenta la apa stratului de tencuiala. Leaga peliculele subtiri, pulverulente. Poate fi folosit sub straturile de vopsea emulsionata, vopsea de zidarie si vopsea elastomerică impermeabila pentru perete si tavan. Amorsa stabilizatoare ce ofera aderență remarcabila. Formulata fara plumb.


Caracteristici de performanta

- **Protectie excelenta la intemperii.**
- Patrunde pentru a etansa suprafata.
- Aduaga rezistenta la apa.
- Stabilizeaza betonul slabit si prafuit.
- Pregateste acoperire de celuloza pentru revopsire- De folosit pe suprafete poroase de interior si exterior.

Culori: Alb dar poate fi nuanțat folosind culori deschise de la **PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck**.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de luci: Luciu scazut atunci cand este aplicat pe suprafete poroase.

**Ghid de performanta:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezistenta buna la intemperii.

Rezistenta la mediu

Rezistenta buna la vreme atunci cand este acoperita la final cu **PPG WONDER SHIELD** 100% finisaj acrylic.

Rezistenta la caldura

Termoplastic. Se topeste peste 65° C.

Rezistenta la apa

Rezistenta buna la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Solvent Resistance

Rezistenta buna la diluanti, alcoolii, hidrocarburi aromatice si alti solvent puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/h tip SB: Amorse de legatura. 750 g/l (2010). Acest produs contine max 749 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
8-9 m ² /L Pe suprafete poroase <i>Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare</i>	23%+/-1%	74 micrometri	30 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluaie	Aplicare
2 ore la atingere 3-4 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica Solventa	Diluant	Perie, Rola, Pulverizare

Surface Preparation

Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie eliberata de materialul necompact cum ar fi vopseaua cojita sau exfoliata, praf, beton salin sau incarcatura de var. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasime, ulei si murdarie. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. Pentru o finisare mata, sablati suprafetele lucioase. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati un strat de **DRP 512 Primer Stabilizator Pe Baza De Solvent**.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati cat este necesar pana la 100% cu un solvent apropiat. Pentru tavane, sau acolo unde rezistenta la apa este necesara, diluati numai pana la 25%. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

ATENTIE! Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghete apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta sunati la 112.

**Ambalare si Depozitare**

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate: 44°C (Abel)

Depozitare: PAINTS, lichid inflamabil.

