

31-68 PARAMOUNT™ Lac & Sigilant PU Transparent Pentru Beton & Piatra Pe Baza De Apa Pentru Uz Interior / Exterior

Lac acrilic poliuretanic pentru beton fara miros si nu ingalbeneste. Permite ca frumusetea pietrelor naturale sa se manifeste, permitand in acelasi timp o protectie de lunga durata. Aceasta are patrunderea adanca, nu formeaza pelicule, nu se dezlipeste, aplicare usoara, uscare rapida. Ideal pentru pietre poroase, mozaic si materiale pentru constructii artificiale, precum tigle de caramida si beton. Potrivit pentru utilizare usoara pe subsol din beton prefabricat, podele pentru fabrica si depozit.




Caracteristici de performanta

- Tehnologie avansata pe baza de apa.
- Protectie puternica poliuretanică.
- Patrundere adanca, impermeabila; intensifica culoarea.
- Retinere excelenta de luci si rezistenta la vreme.
- Protejeaza si infrumusesteaza betonul si alte zidarii poroase.
- Uscare rapida, reapplicare in aceeasi zi.

Culori: Transparent. Nu nuanțeaza.

Toxicitate: Formulată fara plumb sau mercur.

Nivel de luci: 20-25 la 60 de grade din unghi vizual.



Chid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta excelenta la intemperii.

Rezistenta la caldura

Nu e aplicabil.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la ploaie si condensare.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la alcool si la chimicale comune de uz casnic. Sensibil la hidrocarburi aromatice si alti solvent puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/i WB (Un pachet de acoperire de performanta), 140g/l (2010). Acest produs contine max 139g/L VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
8 - 10 m ² /L depinde de porozitatea suprafetei. Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare.	31.70% +/- 1%	minimum	minimum
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2-3 ore pentru reapplicare	Rasina PU Acrilica	Diluati primul strat 1/1 cu apa	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei:

Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie uscata si curatata de praf, grasime, vopsea decojita, mucegai. Slefuiti suprafetele lucioase sau betonul neporos. Trebuie sa fie gravat inainte de a aplica 31-68 PARAMOUNT Lac & Sigilant PU Transparent Pentru Beton & Piatra Pe Baza De Apa. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Aplicare

Amestecati bine inainte si dupa utilizare. Aplicati cu Perie, Rola sau Pulverizare. Primul strat trebuie diluat 1/1 cu apa dupa uscare. Lasati 3 ore intre straturi. Nu aplicati la temperaturi mai mici de 10°C sau la caldura intensa a soarelui. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Observatie

Luciu neregulat poate sa apara pe pelicula daca lacul este aplicat intr-un mediu cu umiditate ridicata, care va disparea in timp.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda si sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: Niciunul

Depozitare: Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

