

31-58 PARAMOUNT

Lac Transparent Pentru Beton & Piatra Pe Baza De Solvent

Pentru Uz Interior / Exterior

Lac pe baza de solventi facut din rasini acrilice siliconice care dau un finisaj luminos discret suprafetelor poroase. Proiectata pentru o retinere de durata a culorii, se aplica usor, culorile sale permitand o uscare rapida, patrundand in suprafata pe care se aplica. Folosit la protectia si infrumusetarea materialelor de constructie naturale precum: piatra poroasa, marmura neslefuita si "mozaicul", dar si la materiale de constructie artificiale cum ar fi caramida, tigla si betonul. Este potrivita pentru terenuri de tenis din beton, garaje, subsoluri, fabrici si podele de depozite, garaje improvizate si drumuri de acces privat.



Caracteristici de performanta


- Tehnologie avansata pe baza de solventi.
- Silicon acrilic cu protectie rezistenta, penetrare profunda.
- Impermeabil si sporeste culoarea.
- Retinere excelenta de luciu si rezistent la vreme
- Protejeaza si infrumusetaza betonul si alte zidarii poroase.
- Uscare rapida, Reaplicare in aceeasi zi.

Culori: transparent.

Nu nuntati

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur.

Nivel de luciu: Luciu scazut.



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta buna la intemperii. Retinere buna de luciu.

Rezistenta la caldura

Termoplastic. Se topeste peste 60°C.

Rezistenta la apa

Rezistent la apa si condensare.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Sensibil la diluant, alcool, hidrocarburi aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/h tip SB: amorse de legatura, 750 g/l (2010). Acest produs contine max 749 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
7 - 8 m ² /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare	19% +/- 1%	Nu e aplicabil	Minimal pe suprafete poroase.
Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 3 ore pentru reaplicare	Rasina Solventa Acrilica	Nu diluati	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea suprafetelor:

Suprafata trebuie uscata si curatata de orice urma de grasime, ulei sau substante uleioase, ceara, mizerie. Suprafetele netede si neporoase trebuie sablate inainte de aplicarea lacului pentru suprafete din beton (de ex: folositi o solutie de acid clorhidric pentru a sabla betonul, apoi spalati bine si lasati sa se usuce complet cel putin 24 de ore inainte de a aplica lacul. Urmati instructiunile de siguranta si sanatate de pe eticheta acidului clorhidric). Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati un strat 31-58 PARAMOUNT Lac Transparent Pentru Beton & Piatra Pe Baza De Solventi pe suprafete poroase pentru a da un finisaj usor luminos.

Se recomanda un al doilea strat numai daca primul strat nu ofera un finisaj usor luminos. Lasati un interval de 3 ore intre aplicarea straturilor.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Nu aplicati pe suprafete din asfalt. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare: Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghete apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

ATENIE! Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta sunati la 112.



Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: 44°C (Abel)

Depozitare: PAINTS, lichid inflamabil.

